

透湿防水シート WS 物性表

JIS A6111:2016 外壁用透湿防水シート

性能項目	評価項目	規格値	耐久性 10年相当 I-1(7週)
透湿性 (透湿抵抗) [$\text{m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{Pa} / \mu\text{g}$]		A:0.19以下 B:0.13以下	0.08以下
強度	引張強さ [N]	縦、横とも100以上	縦232以上、横113以上
	つづり針保持強さ [N]	縦、横とも27以上	縦35以上、横34以上
発火性		発火しない	発火しない
防水性	水圧[k Pa]	10以上	37以上
耐久性	防水性 水圧[k Pa]	8以上	32以上
	引張強度残存率[%]	縦、横とも初期値の残存率50%以上	縦67以上、横93以上
	引張伸度残存率[%]	縦、横ともに表示する	縦77以上、横61以上
熱収縮性	収縮率[%]	1.5以下	0.1以下
防風性 (通過時間) [s]		10以上	150以上

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。